

トピックス

信頼性の高い耐久性評価と 寿命予測法

三菱電機(株) 原賀 康介*

接着剤による接合を適用した場合に行われる種々の評価試験について、信頼性の高い、接着耐久性の評価法と耐用年数経過後の接着強度の安全率の定量化法を説明する。

はじめに

接着剤による接合を製品組立てに適用する場合には種々の評価試験がなされる。評価試験の結果に対して、必要強度に対して十分に高い初期強度が得られていれば問題ない、JISやASTM、ISOなどの標準試験片による耐久性試験で十分な耐久性が認められれば問題ない、と考えるのは一般的と思われるが、それは真に製品の接着部における接着信頼性を表しているといえるのであろうか。答えはNoである。ここでは、信頼性の高い接着耐久性の評価法と耐用年数経過後の接着強度の安全率の定量化法を説明する。

高信頼性接着を行うための基本的条件

接着強度が高く、強度のばらつきが少なく、耐久性にも優れた接着を高信頼性接着という。高信頼性接着を実現するための基本は、接着部の破壊状態が界面破壊ではなく、接着剤中で破壊する凝集破壊であることが必須の条件である。

図1に、凝集破壊率と接着強度の関係の一例

*はらが こうすけ：先端技術総合研究所 マテリアル技術部 主管
技師長 工学博士
〒661-8661 兵庫県尼崎市塚口本町8-1-1
☎ 06-6497-7381
e-mail：Haraga.Kosuke@ak.MitsubishiElectric.co.jp

(n数1,213個)を示した。凝集破壊率が40%以下に低下し、界面破壊が増加すると低強度のものが多く出現してくることが分かる。筆者が測定した複数の事例でも凝集破壊率が40%以上になると低強度のものは出現しにくい結果となっていることから、初期で確実に40%以上の凝集破壊率が確保できていれば信頼性の高い接着ができていると考えられる。

接着の信頼性を表す指標としては、凝集破壊率と接着強度の変動係数(標準偏差/平均値)を用いるが、凝集破壊率と変動係数にはかなり高い相関




図1 凝集破壊率と接着強度の関係の一例




図2 接着強度の変動係数CV、許容不良率[1-R]とばらつき係数Dの関係

がある。信頼性の高い接着を実現するには、変動係数は0.15以下、望ましくは0.10以下であることが必要である。界面破壊が増加すると変動係数は大きくなる。変動係数が0.2以上になるともはや信頼性を論じることはできない状態である¹⁾。

図2²⁾に、接着強度の変動係数とばらつき係数の関係を示した。接着強度のばらつき係数は、図3²⁾に示すように、平均値に対する許容不良率[1-R]における接着強度の割合を示す係数である。例えば、許容不良率が1/10万、変動係数が0.15であれば、図2よりばらつき係数は0.36となり、10万個に1個は平均値の36%以下の強度のものがあるということである。変動係数が0.2で許容不良率が1/10万とするとばらつき係数は0.15となり、耐久性まで考えたときに信頼性を論じることができないことは明白である。

表1¹⁾は、界面破壊と凝集破壊での引張りせん断試験中のAE(アコースティックエミッション)発生開始強度と発生開始時点から破断までの間の発生回数の測定結果である。この結果より、界面破壊の場合は凝集破壊の場合に比べて、非常に低い引張り力からAEが多数発生しており、低い応力で界面での破壊が始まっていることが分かる。繰返し疲労¹⁾やヒートサイクルが加わる場合には、外力や熱応力は接着部の端部の界面に集中するため、初期に界面破壊する接着系の場合は短時間で強度低下や破壊が生じることになる。

接着において表面処理の重要性は常識となって




図3 平均接着強度 $F\mu$ 、許容不良率[1-R]とばらつき係数Dの概念図

表1 界面破壊と凝集破壊でのAE発生開始強度比と破断までの間の発生回数

破壊状態	サンプル	AE発生開始強度比	破断までのAE総発生回数
界面破壊	1	7%	25回
	2	8%	17回
	3	31%	117回
	平均	15%	53回
凝集破壊	1	51%	19回
	2	76%	11回
	3	100%	1回
	平均	76%	10回

AE発生開始強度比=AE発生開始強度/破断強度



図4 接着部の形状と水分劣化性

いるが、表面処理の目的は単に平均強度を向上させるためではなく、凝集破壊率を向上させて変動係数を小さくして信頼性を向上させるためであることを再認識していただきたい。

通常の耐久性試験法での判断は適切か

1. 水分劣化における接着部の形状・寸法

図4は、接着部が円形、正方形、正三角形の金




図5 S/Lと接着強度保持率の関係

属突合せ引張り試験片の接着部を表したものであり、接着面積はいずれもSで同一である。これらの試験片を同一温度の水中に同一時間浸漬した後、接着強度を測定した場合、劣化の程度は同じであろうか。結果は、円形が最も劣化が少なく、正三角形が最も劣化が大きい。接着剤、被着材料、表面処理などまったく同じで接着部の形状が異なるだけで、なぜこのような違いが生じるのであろうか。水分による劣化は、外部から接着部へ水分が拡散してくることによって起こるため、接着部の外周の長さが長いほど同一時間で接着部に侵入する水分の量が増加するためである。このため接着面積が大きいほど、接着部の外周の長さが短いほど耐水性に優れた形状となる。

図5は、接着部が円形、正方形、正三角形の種々の寸法の突合せ引張り試験片を、80℃90%RH雰囲気中に5日間暴露した後の接着強度保持率と〔接面積S/接着部の外周の長さL〕の関係である¹⁾⁵⁾。接着部の設計を行う際には極力S/Lを大きくすることが耐水性の向上に効果的である。JISやASTM、ISOなどの引張りせん断試験片のS/Lは4.17である。製品の接着部の寸法が5mm×5mmの正方形の場合にはS/Lは1.25となり、標準試験片での評価結果より大きく耐水性が劣ることとなる。標準試験片による評価試験結果を鵜呑みにすると製品で思わぬ不良を生じさせることとなる。

2. 吸水後の乾燥による接着強度の回復性の確認

図6⁶⁾に示すように、高湿度中に暴露すると接




図6 高湿度中暴露による接着強度の低下と乾燥による接着強度の回復

着部に水分が侵入し接着強度は低下するが、乾燥して水分を追い出すと接着強度はある程度回復する。接着強度の回復の程度は接着剤、被着材、表面状態により異なる。接着強度が回復するという事は、水分の侵入により被着材と接着剤の界面での結合が破壊されるような致命的な損傷を受けていないことを意味している。

接着剤や被着材、表面処理法の選定試験を行う場合に、高湿度暴露試験のみでは数種類の試料が同一保持率を示した場合には優劣がつけられないが、乾燥による強度回復試験を実施すると回復性に差が見られることが多く、適切な判定が可能である。乾燥による強度回復を評価して回復性の高いものを選定することは、接着剤、被着材、表面処理法の選定にあたって非常に有効であり、また、重要な評価項目である。

3. クリープと水分の複合劣化

クリープ耐久性は、負荷応力が大きいほど、温度が高いほど悪くなるが、湿度が加わるとさらに低下する。

図7⁷⁾⁷⁾は、単純ラップ試験片にせん断応力を負荷した状態で、60℃において相対湿度を5%RHから90%RHまで変化させた各雰囲気中に暴露し、破断するまでの時間を測定した結果である。被着材料は軟鋼板、接着剤は変性アクリル系接着剤である。この結果より、相対湿度が高くなるほど同一応力の負荷において破断時間が短くなること分かる。




図7 60°Cにおける相対湿度とクリープ破断特性




図8 熱劣化試験の一例




図9 種々の強度保持率におけるアレニウスプロット

このように、クリープ耐久性に水分は大きく影響するので、クリープ試験は常に多湿状態で行うよう心がけておかないと、温度のみでの試験結果から接着設計を行うと思わぬ失敗を招くことになる。

4. 冷熱試験における試験片の形状・寸法

ヒートサイクルやヒートショックなどの冷熱繰返しは接着の劣化に大きな影響を及ぼす。ヒートサイクルやヒートショックは、接着剤と被着材料との線膨張係数の差によって生じる熱応力によるものであるため、接着部の寸法が大きくなるほど劣化が大きくなる。また、被着材料の厚さが厚い場合や剛性が高い場合には、薄くて剛性が低い場合に比べて接着界面での熱応力は高くなる。接着部の構造による影響も大きい。このため、ヒートサイクルやヒートショックの評価を小さな薄板試験片などで行うことは無意味であり、ヒートサイクルやヒートショックは極力実物に近い形での評価試験が必要である。

接着耐久性の寿命予測法

1. 寿命予測の鉄則と前提条件

寿命予測を行う場合の鉄則は、(1)データの扱い方を単純化する、(2)安全サイドの推定を行い、決して危険側の推定を行わない、である。

寿命予測を行う場合の前提条件は、初期に40%以上の凝集破壊率が確保されており、変動係数が0.15以下であること、である。界面破壊で変動係数が0.2を超える状態の接着部で平均値での寿命予測を行っても無意味と筆者は考えている。

2. 寿命予測法

(1) 熱劣化

長期間における熱劣化を予測する方法としてアレニウス法がよく用いられる。アレニウスの1次反応速度式から、接着強度 P がある値 P^* まで低下するのに要する時間 t^* は、

$$\ln t^* = a + E/RT$$

となる。ここで、 E は活性化エネルギー、 R はガス定数、 T は暴露温度の絶対温度、 a は定数である。従って、数点の温度 T において t^* を測定し、 $\ln t^*$




図10 乾燥による強度回復を考慮した屋外暴露劣化の推定結果(Ⅱ)と実測値(Ⅲ)の比較 [曲線(Ⅰ)はアレニウス法で求めた連続25℃多湿環境での劣化曲線]

と $1/T$ の関係をプロットすれば直線関係が得られ、温度と寿命の関係が推定できる。

図8⁶¹⁾に示すように、3条件以上の温度で加速劣化試験を行い、データの単純化のために直線近似して一定の劣化量になる時間を求めて、図9⁶¹⁾のように、横軸に暴露温度の絶対温度の逆数を、縦軸に劣化時間の対数を取り、求めたい温度まで直線外挿する。接着剤のガラス転移温度以上で加速劣化試験を行い、ガラス転移温度以下の寿命予測を行う場合は、安全サイドの推定となる。

(2)耐水性、耐湿性

熱劣化と同様に、アレニウスプロットから予測できる^{61,8)}。別の方法として、接着部への水分の侵入はFickの拡散の法則に従うことから、有限要素法を用いて接着部内の水分の濃度分布を計算することができる。飽和吸水率の1/4以上の水分濃度になると接着強度がゼロになるとして、残存接着強度を推定することもできる^{61,9)}。

(3)屋外暴露劣化

屋外における劣化の主要因は水分による劣化である。ただし、屋外においては湿潤と乾燥が繰り返されるため、図10^{61,8)}に示すように、連続湿潤環境での劣化予測結果(推定線Ⅰ)を「吸水後の乾燥による接着強度の回復性の確認」の章に述べた乾燥による強度回復性で補正して屋外環境での推定線Ⅱを得ることができる。実測値とも良く一致していることが分かる。




図11 凝集破壊する系でのヒートサイクルの寿命予測の一例

(4)ヒートサイクル

凝集破壊する接着系では接着剤が延性破壊的に破壊していくため、図11²¹⁻¹⁾に示すように、測定結果を直線外挿することができると考えられる。

(5)クリープ

クリープ破断時間の予測法としては、温度/時間換算による方法¹⁰⁾とLarson-Millerのマスターカーブ法⁶¹⁾がある。いずれもアレニウスの反応速度式に基づく方法である。Larson-Millerのマスターカーブは横軸を $T(C + \log t)$ とするため(T : 試験の絶対温度、 t : クリープ破断時間、 C : 材料定数)、負荷荷重を細かく変えて試験するより、温度を広範囲に変化させて試験を行う方が $T(C + \log t)$ を広範囲にとることができ、効果的である。図12⁶¹⁾に、Larson-Millerのマスターカーブ(直線)の一例を示した。材料定数 C はその都度変化する値であるが、直線近似の相関係数が最も高くなる値として決めることができる。なお、縦軸が普通軸




図12 Larson-Millerのマスターカーブ(直線)の一例




図13 接着強度の経年変化の概念図

か対数軸かで得られる結果は異なるので、安全サイドの結果が得られる方で表示する必要がある。

(6) 疲労

疲労試験は、破断サイクル数と負荷応力値を両対数で表示すると直線となるため、求めたいサイクル数まで直線外挿して求める⁶⁾。金属の疲労では7乗回以上では一定強度となるため、7乗回の強度を疲労限界とするが、接着では7乗回以上のデータが少なく、金属と同様の挙動を示すと断定できないため、安全サイドの推定として直線外挿を行っている。

耐用年数経過後の接着強度の安全率の定量化法^{2)~4)}

図13に、接着強度の経年変化の概念図を示した。接着強度は使用中の環境・応力による複合劣化により低強度側にシフトする。接着強度にはばらつきがあり、経年変化に伴いばらつきは増加すると考えられる。許容不良率 $[1-R]$ は、接着部の重要性によりあらかじめ設計段階で設定されている値である。最大発生応力 P_{max} は、接着部に加わる最大の応力値で、設計段階で明確化されているものである。耐用年数経過時点での許容不良率 $[1-R]$ における接着強度を実効接着強度 F_j と呼ぶ。実効接着強度 F_j が最大発生応力 P_{max} 以上であれば、耐用年数経過後の安全率は1.0倍以上で許容不良率以下の不良にとどまるが、1.0以下であれば許容不良率以上の不良が発生することになる。

実効接着強度 F_j は、基準強度にばらつき係数 D

と環境・応力による複合劣化係数 η_i を掛け合わせて求める。基準強度は、接着部の使用温度範囲の最高温度における初期の平均強度を用いるが、クリープや疲労が加わる場合には使用最高温度におけるクリープ試験や疲労試験から求めた予測応力値を用いる。耐用年数経過後のばらつき係数は室温初期強度の変動係数を1.5倍して図2から求める。複合劣化係数 η_i は接着部に加わる種々の環境や応力による加速寿命試験を個々に行って、個々の劣化係数を求めて、すべての劣化係数を掛け合わせて求める。すべての劣化係数の掛け合は過大評価さみであるが、現時点で他に適切な方法が見出せておらず、安全サイドの推定であることから掛け合わせ法を用いている。

本評価法の適用においても、基本的に初期に40%以上の凝集破壊を示しており、変動係数が0.15以下であることが前提である。

おわりに

接着耐久性の評価、寿命予測においては多くの影響因子があり、これらの知識の習得が重要である。正しい耐久性評価ができれば、耐用年数経過後の接着強度の安全率を定量的に求めることも可能となってきたが、接着不良が生じるのはあくまでもばらつきの中の低強度品であり、平均値での議論ではなく統計的手法を取り入れた評価が重要である。

参考文献

- 1) 原賀康介；日本接着学会誌，Vol.39, No.12, P.448(2003)。
- 2) 原賀康介；接着の技術誌，Vol.24, No.2, P.58(2004)。
- 3) 原賀康介；Mate2003(9th Symposium on "Microjoining and Assembly Technology in Electronics") P.139-144(2003)。
- 4) 原賀康介；第33回信頼性・保全性シンポジウム発表報文集（(財)日本科学技術連盟），P.117-122(2003-7-7)。
- 5) 原賀康介，児玉峯一；日本接着協会誌，Vol.16, No.6, P.224(1980)。
- 6) 「有機/金属・無機界面のメカニズム」サイエンス&テクノロジー，P.333-353(2006)。
- 7) 原賀康介，山田 祥，児玉峯一；日本接着協会誌，Vol.19, No.8, P.333(1983)。
- 8) 原賀康介；日本接着協会誌，Vol.15, No.12, P.568(1979)。
- 9) Haruna.K and Haraga.K：8th Int.Conf.on Composites Engineering(2001)。
- 10) 平沼 勉，竹内豊和，栢木浩之，志村邦久；自動車構造接着技術特設委員会報告書((社)自動車技術会)P.56(1992)。

工業材料

2

2010 Vol.58 No.2

特集

ENGINEERING MATERIALS

高機能・環境負荷低減に応える接着剤の最新技術

連載 羅針盤 第2回 近代技術で「市民福利」向上一自立、発明、実業の創造



スーパーXは、全世界のあらゆる分野で幅広く使用されております。

セメダインスーパーXシリーズ

超多用途 高機能弾性接着剤

セメダイン
www.cemedine.co.jp